

Техническая памятка



Описание продукта

Тип продукта
Область применения

Zowo-tec® 203

Защитная грунтовка

На водной основе, грунтовка с биоцидным соотношением согласно EN 113 и EN 152.1. Для деревянных деталей, ограниченных строительными конструкциями (например, окон и входных дверей). Zowo-tec® 203 защищает от разрушающих грибов, синевы и насекомых, применяется только снаружи для деревянных изделий не имеющих контакта с землей и статических нагрузок. Условием для долгого защитного действия является интактное построение покрытий. Поэтому надо регулярно контролировать конструктивные элементы, чтобы вовремя исправить повреждения.

Технические данные

Основа
Действующее вещество

алкид-акрилатная комбинация
1% Пропиконазол, 0,0005% Перметрин,
0,005% N- (3-аминопропил) -N-додецилпропан-1,3-диамин

Цвет

Color-Line Nature и особые тона базирующиеся на Zowo-tec® 203. Завязаны в систему смешивания цветов ZOBEL. Результирующий цвет построения покрытий получается в взаимодействии с колоритом промежуточного и конечного покрытия.

Плотность
Вязкость

На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия переработки примерно 1 г/мл
11 ± 1 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

Указания по применению

Способы нанесения

окупать, обливать, красить
Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !
Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены.
Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

Рабочая вязкость
Условия применения

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира
- Влажность древесины: 13 ± 1 %
- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха
- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха
- При окунании/обливании: придерживать контактного времени мин. 15 секунд
- Ванна: из материала не подающегося коррозии
- Рекомендации для промежуточного шлифования: средство шлифования грануляции P180-P240.

Расход
Сушка:
(20°C/50% отн.влажности воздуха)

примерно 100 мл/м²
Переработка через 4 часа
Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Промывка оборудования

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

Дальнейшие указания

VOC-обозначения

EU-границные значения для продукта: (Kat. A/h): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Продукт содержит максимально < 30 g/l VOC

Срок хранения

12 месяцев

Указания по безопасности

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере
При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте. Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном контакте с продуктами питания и кормом для животных. Средство и остатки продукта не должны попадать в почву, водоёмы или канализацию.
Содержит Пропиконазол. Может вызвать аллергию. Средство содержит биоцидные активные вещества для защиты древесины от вредителей, применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие.

01.01.2018